

СПЕКТРЫ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА СИСТЕМЫ H_x -GaSe

Т.Р. МЕХТИЕВ

Институт Физики АН Азербайджана

370143, г. Баку, пр. Г. Джавида 33

(Поступило 16.01.96)

В температурном интервале 100-500 К исследованы спектры ЯМР α -полигипса селенида галлия, интеркалированного водородом. Установлены величина межпротонного расстояния, ориентация протонных пар и дисперсионный характер взаимодействия с селенами смежных слоев. Полученные результаты подробно анализируются в сравнении с имеющимися публикациями и предположениями.

Результаты экспериментальных исследований протонной интеркаляции слоистых материалов группы A^3B^6 , в частности селенида галлия [1-6, 8], указывают на следующие основные выводы:

- пространственная группа симметрии кристаллической решетки и параметр 'a' не меняются, а параметр 'c' меняется незначительно;
- внедрение протонов приводит к увеличению анизотропии электропроводности ($\sigma_{||}/\sigma_{\perp}$);
- при степени интеркаляции $\sim 4 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-1}$ концентрация свободных носителей уменьшается примерно на один порядок;
- интеркалирование по электрохимической методике приводит к возникновению в селениде галлия поляризационного состояния в направлении оси 'C' кристалла, зависящего от концентрации протонов. Спектры ТСР указывают, что релаксация поляризационного заряда не зависит от концентрации введенных протонов;
- для H_x -GaSe характерна немонотонная зависимость сопротивления от концентрации протонов;
- в спектрах ЯМР H_x -GaSe обнаружены две компоненты, поведение которых в температурном интервале 100-370 К определяет, по интерпретации авторов, существование квазиводородного и квазисвязанного состояний протонов в кристалле.

Следует отметить, что интеркаляция кристаллов GaSe подтверждается радионуклидным методом анализа.

Интерпретация полученных результатов, предложенная авторами вышеуказанных работ, достаточно очевидна и связана с предположением об уменьшении перекрывания волновых функций атомов соседних слоев (т.е. селенов) в направлении оси 'C' кристалла и увеличении ионности связи в плоскости слоя. Уменьшение концентрации свободных носителей заряда связывается со смещением уровня Ферми к середине запрещенной зоны, вследствие взаимодействия ионов интеркалянта с электрически активными дефектами структуры.

Экспериментальными исследованиями состояний примесей однозарядных ионов в селениде галлия был установлен факт, что они стремятся занять междоузельное пространство. Из работ [8, 9] известно, что кристаллы селенида галлия обычно содержат большое количество вакансий галлия. Естественно в этом случае, предположение об образовании кластеров типа GaH в интеркалированном GaSe было проверено в [5] с помощью рентгеновского фазового анализа и не подтверждено. Однако, авторы публикации пришли к неожиданному выводу о замещении водо-

родом селена в узлах решетки. Это противоречит другим данным. По оценке интенсивностей отражений [5] свободный селен составил менее 10%, что, естественно, не может объяснить сравнительно большую интенсивность "широкой" компоненты.

Таким образом, использование метода протонного магнитного резонанса для изучения структурных изменений в кристалле селенида галлия интеркалированного водородом вполне оправдано и представляет большой интерес.

Кристаллы селенида галлия для экспериментальных исследований были выращены по методу Бриджмена. Рентгеноструктурными исследованиями была установлена их принадлежность к α -полигипсу с параметрами элементарной ячейки: $a = 3.755 \text{ \AA}$, $c = 15.94 \text{ \AA}$. Интеркаляция проводилась электрохимическим методом из 0,1 N раствора HCl . Использованные потенциалы устранили возможность газовыделения. В качестве анода использовался хлор-серебряный электрод. Степень интеркаляции "x" (количество введенных протонов на одну формулярную единицу) кристалла определялась по величине пропускаемого через образец тока и продолжительности процесса интеркаляции, с учетом данных [3].

Кинетические параметры и их температурная зависимость в H_x -GaSe для различных значений "x" степени интеркаляции были исследованы в работе [4]. Вследствие низкой подвижности свободных носителей заряда электропроводность σ была измерена только вдоль слоев. Для значения x равного 4 температурная зависимость σ представлена на рис. 1.

Детальное изучение ЯМР-спектров поглощения соединения GaSe, интеркалированного водородом, для значения x равного 4 при $T=300$ К указывает на существование двух компонент - "широкой" и "узкой", что подтверждает опубликованные в [5, 6] результаты. Температурная зависимость ширины линии резонанса в системе H_x -GaSe приведена на рис. 1 совместно с зависимостью σ . Сравнение их указывает, что в области температур, в которой наблюдается только широкая компонента, количество свободных носителей мало, а в области, в которой наблюдается только узкая компонента, число свободных носителей заряда максимально. Хорошо идентифицируются три характерных участка: $T \leq 240$ К, 240 К $\leq T \leq 370$ К и $T \geq 370$ К, в которых регистрируются только "широкая" компонента, обе компоненты и только "узкая" соответственно. Температурные зависимости компонент не менялись при повторении эксперимента. Подобная температурная зависимость наблюдалась в экспери-

многах с интеркалированными водородом гидридаами металлов (например, в [10]). В этой же работе был сделан вывод, что этот типичный ход кривой не зависит от того, имеем ли мы дело с металлическим или неметаллическим образцом.




Рис. 1. Температурная зависимость ширины линии резонанса и электропроводности σ в H_x -GaSe

Правдоподобное объяснение наблюдаемого эффекта можно получить, исходя из работ [11-13]. Очевидно, что на время спин-решеточной релаксации могут влиять только такие изменения решетки GaSe, которые меняют магнитные величины. Несмотря на то обстоятельство, что количество базисных дислокаций, возникающих при пластических деформациях GaSe велико, их влияние на изменения межатомных расстояний мало (обычно не превышает значения 1%). Отсюда следует, что этот фактор слабо влияет на величину второго момента. Однако, значительно влияние на второй момент могут оказывать дефекты (дырки, избыточные атомы), подвижность которых при повышении температуры увеличивается. Возникающее подобие "жидкости" приводит к уменьшению времени релаксации и ширины линии резонанса.

Авторы работы [7] считают, что механизм сужения линии отличается от вышеупомянутого и предлагают схему, согласно которой при низких температурах водород в GaSe располагается в структуре слоевого пакета (в междоузлиях). При повышении температуры водород переходит в вандерваальсовскую щель, а затем выделяется в свободной молекулярной форме. Тогда "широкую" компоненту можно интерпретировать как "связанное", а "узкую" - квази-свободное состояние водорода. (В последнем случае, как это следует из интерпретации, ширина узкой компоненты должна быть близкой к ширине линии ЯМР поглощения молекулярного водорода).




Рис. 2. Угловая зависимость расщепления дублета.

Спектр ЯМР поглощения, полученный в данной работе, характерен для двухспиновых систем. Он содержит дублет, угловая зависимость которого (см. рис. 2) показывает, что максимальному расщеплению дублета соответствуют углы $\phi \approx 34^\circ$ и $\phi \approx 146^\circ$. При этом $\Delta H = 8.4$ Гц. Отсюда следует, что расстояние между протонами, рассчитанное по теории двухспиновых систем [14], равно $r \approx 2.73$ Å. Величина второго момента наблюдаемой "широкой" компоненты при 300 К и $x=4$ составила 30 Гс². Полученное значение r сильно отличается от расстояния (Se-Se) между слоями (равное 3.84 Å для a -GaSe). Сравнивать его с межслоевым расстоянием (для a -GaSe оно равно 3.187 Å), как это было сделано в работах [6,7] не совсем корректно. Анализируя ориентацию протонной пары можно заметить, что угол ее наклона по своему значению соответствует направлению "связи" (Se-Se) между слоями. Экспериментально зависимость угла ϕ от концентрации водорода оказалась слабой, и не соответствующей результатам работы [6]. Таким образом, можно предположить, что в связанном состоянии положение протонной пары определяется ее взаимодействием с p_z - состояниями ближайших селенов смежных слоев. Взаимодействие протонов с селенами имеет характер дисперсионных сил, но, несмотря на свою слабость, приводит к увеличению межпротонного расстояния. Энергия взаимодействия порядка 2.2 - 2.8 КДж/моль. Как показывают рентгеноструктурные исследования, сдвиг смежных слоев кристалла-матрицы относительно друг друга, с увеличением концентрации водорода до $x=5$ не наблюдается. Последнее не укладывается в схему интерпретации предложенной авторами работы [6].

- [1] И.И. Григорчак, З.Д. Ковалюк, С.П. Юрченюк. Изв. АН СССР, сер. Неорганические материалы, 1981, т.17, № 3, с. 412-415.
- [2] Shoji Ishitara, Chieji Tatsuzawa and Osamu Ueda. Physica, 1981, v. 105 B+C, N 1-3, p. 238-242.
- [3] И.Д. Козынек, З.Д. Ковалюк, И.И. Григорчак,

- [4] Б.П. Бахматюк. Изв. АН СССР, сер. Неорганические материалы, 1987, т. 23, № 5, с. 754-757.
- [5] И.Д. Козынек, И.И. Григорчак, З.Д. Ковалюк, И.З. Марчук. УФН, 1989, т. 34, № 5, с. 749-752.
- [6] И.Д. Козынек, В.В. Нетяга, Б.П. Бахматюк, И.И. Григорчак, З.Д. Ковалюк. ФТП, 1992, т.26,

- вып. 11, с. 1992-1994.
- [6] З.Д. Ковалюк, Т.П. Прокопчук, А.И. Середюк, К.Д. Товстюк. ФТТ, 1987, т. 29, вып. 7, с. 2191-2193.
- [7] З.Д. Ковалюк, Т.П. Прокопчук, А.И. Середюк, К.Д. Товстюк, С.Я. Голуб, В.И. Витковская. ФТТ, 1988, т. 30, вып. 8, с. 2510-2511.
- [8] Ю.П. Гнатенко, П.А. Скубенко, З.Д. Ковалюк, В.М. Каминский, С.В. Гаевлюк. ФТТ, 1987, т. 29, вып. 7, с. 2163-2165.
- [9] Thank Li Chi, C. Depeursinge. Sol. St. Commun., 1977, v. 21, №3, p. 317-321
- [10] H.S. Gutowsky, B.R. McGarvey. Journ. Chem. Phys., 1952, v. 20, p. 1472
- [11] R.V. Pound. Rev. Sci. Instr., 1957, v. 28, p. 966
- [12] N. Bloembergen. Conference "Defects in Crystal line Solids", Bristol, 1954, p. 1
- [13] F. Reif. Phys. Rev., 1955, 100, p. 1597.
- [14] П.М. Бородин и др. "Ядерный магнитный резонанс", Ленинград, Изд. Ленинградского Университета, 1982.

T.R. Mehdiyev

H_x-GaSe SİSTEMİNİN NÜVƏ MAQNİT REZONANSI SPEKTRLƏRİ

Hidrogenle interkalyasiya edilmiş ϵ -politipli hallium selenidinin N.M.R. spektrleri 100-500 K temperatur intervallında tədqiq edilir. Protoolar arası məsafənin qiyməti, proton cütlərinin meyli və qoşu təbəqələrde yerləşmiş Se-lə qazlılaşdırılmış toşir xarakteri müəyyən olunmuşdur. Alınan nticələr metbuatda çap olunan nticələrlə müqayisə yolu ilə hərtərəfli analiz edilir.

T.R. Mehtiyev

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTRA OF SYSTEMS H_x -GaSe

The N.M.R. spectra of ϵ - politype of GaSe intercalated by the hydrogen have been investigated in the temperature region 100-500 K. The value of distance between protons, proton pairs orientation and dispersion character of their interaction with Se of contiguous layers have been established. The obtained results are analysed in comparison with that of known publications.

Редактор: Ф.М. Гашимзаде