

## ОСОБЕННОСТИ РАССЕЯНИЯ ФОНОНОВ В ТВЕРДОМ РАСТВОРЕ GaSb-Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>

М.И. АЛИЕВ, Д.Г. АРАСЛЫ, Р.Н. РАГИМОВ, А.А. ХАЛИЛОВА

Институт Физики АН Азербайджана

370143, Баку, пр. Г. Джавида, 33

Исследована теплопроводность твердого раствора GaSb-Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> в области температур 80-300К. Показано, что наблюдаемые в температурной зависимости теплопроводности изгибы объясняются резонансным рассеянием фононов.

В гетеровалентных твердых растворах с изменением состава наблюдается образование комплексов и крупномасштабных дефектов, проявляющихся в физических свойствах. Теплопроводность очень чувствительна к присутствию дефектов в кристалле и может дать информацию о природе дефектов и их взаимодействии. С этой целью в данной работе исследована теплопроводность твердого раствора (GaSb)<sub>3(1-x)</sub>(Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>)<sub>x</sub> (0 ≤ x ≤ 0,05) в области температур 80-300К. Эта работа является продолжением ранее проведенных нами исследований [1, 2]. Теплопроводность измерена абсолютным стационарным методом. Обе компоненты изученного твердого раствора кристаллизуются в структуре цинковой обманки, которая в Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> дефектна по отношению к подрешетке атомов металла - каждый третий узел в катионной подрешетке вакантен. Растворимость Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> в GaSb составляет по нашим данным 11 мол.%. Результаты исследования электрических свойств этих твердых растворов обсуждались в [3].

Температурная зависимость общей теплопроводности представлена на рис. Как видно, с увеличением содержания второго компонента значение теплопроводности уменьшается, ослабляется ее температурная зависимость и в  $\alpha(T)$  проявляются изгибы. Определенные ранее значения параметров коэффициентов Холла, Зеебека и удельной электропроводности использовались при расчете злекtronной составляющей теплопроводности ( $\alpha_m$  менее 2 % общей теплопроводности). Установлено, что в исследуемом температурном интервале в GaSb-Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> тепло переносится фононами. Зависимость решеточной теплопроводности  $\alpha_r$  от состава при комнатной температуре приведена во вставке рис. Дополнительный механизм рассеяния фононов в GaSb-Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>, как и в других твердых растворах, следует приписать рассеянию фононов на разупорядоченности сплава. При этом следует учесть и вакансии, вносимые Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> в GaSb. Однако значения параметра рассеяния "A" в зависимости  $\tau_i^{-1} = A\omega^4$ , рассчитанные по формуле Клеменса [4], отличаются от подготочечной величины параметра "A" фонон-дефектного рассеяния, что, по-видимому, связано с наличием разного типа дефектов (комплексы-вакансия/атом теллура). Наибольший интерес представляют изгибы, наблюдавшиеся в зависимости  $\alpha(T)$ . При малых содержаниях теллурида наблюдается один изгиб при T=110K, а с увеличением состава при более низких температурах (~95K) в  $\alpha(T)$  появляется еще и другой, причем первый изгиб сохраняется. Подобный ход  $\alpha(T)$  в полупроводниках наблюдался и в некоторых соединениях A<sup>3</sup>B<sup>5</sup> [5,6] и связывался с резонансным рассеянием фононов. Высокотемпературное резонансное рассеяние фононов ранее наблюдалось нами в твердых растворах InGaAs [7]. Природа его связывалась с наличием комплексов типа примесь-вакансия. Образование комплекса вакансия/атом теллура в твердом растворе GaSb-Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> более вероятно. Как известно, теория сплавов типа A<sub>3</sub>B<sub>5</sub>-A<sub>2</sub>C<sub>3</sub><sup>6</sup> [8] основывается на последовательном переходе процесса замещения сурьмы теллуром при малых содержаниях теллурида (легирование) к замещению сурьмы теллуром с образованием катионных вакансий и комплексов: вакансия/атом теллура и вакансия/2 атома теллура. Предполагается, что центрами резонансного рассеяния фононов в твердом растворе GaSb-Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> являются эти вакансии и комплексы. Наличие двух прогибов в температурной зависимости теплопроводности, по-видимому, указывает на рассеяние на обоих типах комплексов. Это еще раз подтверждает предположение о наличии в таких твердых растворах комплексов разных типов.




Рис. Температурная зависимость теплопроводности твердых растворов GaSb-Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>: ● - 1 мол.-% Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>; ✕ - 3 мол.-% Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>; ○ - 5 мол.-% Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>; а) зависимость решеточной теплопроводности от состава.

- [1] A.A. Abdurakhmanova and M.I. Aliev. Phys. Stat. Sol., 1967, 20, p.777-781.
- [2] М.И. Алиев, А.А. Абдурахманова, Д.Г. Араслы. Изв. АН Азерб. ССР, сер. физ. тех. и мат. наук, 1971, № 4, с.64-67.
- [3] A.A. Abdurakhmanova and M.I. Aliev. Phys. Stat. Sol., 1966, 17, p.375-380.
- [4] M.G. Holland. Phys. Rev., 1964, v.134A, № 2, p.471-480.
- [5] N.K.S. Gaur, C.M. Brandari, C.S. Verma. Physica, 1966, № 6, p.1048-1049.
- [6] K. Guckelsberger, A. Brigg. J. Phys. C. Sol. State Phys., 1975, v.8, p.L195-198.
- [7] М.И. Алиев, Д.Г. Араслы, Р.Н. Рагимов. ФТТ, 1990, т.24, в.2, с.365-367.
- [8] J.C. Woolley, C.M. Gillett, J.A. Evans. J. Phys. Chem. Solids, 1960, v.16, p.138; 1960, v.17, p.34.

М.И. Алиев, Д.Г. Араслы, Р.Н. Рагимов, А.А. Хадилова

### GaSb-Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> BƏRK MƏHLULUNDA FONON SƏPİLMƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

80+300 K temperatur bölgüsündə GaSb-Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> bərk məhlulunun istilikkeçirməsi öytənilmişdir. İstilikkeçirməsinin temperatur asılılığında "çuxurlar" müşahidə olunmuşdur ki, bu fononların rezonans sapılması ilə izah olunur.

M.I. Aliev, D.H. Arasli, R.N. Rahimov, A.A. Khalilova

### PECULIARITIES OF PHONON SCATTERING IN GaSb-Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> SOLID SOLUTIONS

The thermal conductivity of GaSb-Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> solid solution in the temperature range 80+300K have been investigated. The dips of temperature dependence of thermal conductivity due to resonance phonon scatterings have been observed.

Дата поступления: 07.11.96

Редактор: С.А. Алиев