

КРАЙ ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ В ПЛЕНКАХ α -Ge_{0,96}Si_{0,10}:H_x

Б.А НАДЖАФОВ, С.М. НАДЖАФОВ

Сектор Радиационных Исследований АН Азербайджана

Баку, 370143, пр. Г. Джавида, 31^а

На основе экспериментального исследования края оптического поглощения пленок α -Ge_{0,96}Si_{0,10}:H_x ($x=1,3+23,7$ ат.-%), выращенных плазмо-химическим методом, определена зависимость оптической ширины запрещенной зоны материала (E_g) от концентрации водорода. Установлено, что в указанном интервале концентрации водорода в материале величина E_g линейно зависит от x и описывается соотношением $E_g = (0,73 + 0,018x)$ эВ.

В последние годы в фотознергетике проявляется большой интерес к аморфным твердым растворам германия с кремнием. Это в основном вызвано перспективностью их использования в полупроводниковой электронике.

Гидрогенизированные аморфные твердые растворы (Ge-Si):H обладают оптимальной шириной запрещенной зоны (1,1+1,85 эВ) для преобразования солнечной энергии в электрическую и лучшими оптоэлектронными свойствами в длинноволновой части видимого спектра, а также являются термодинамически более стабильными и радиационно стойкими по отношению к другим аморфным материалам. Это позволяет использовать их для создания солнечных элементов [1-3]. Имеется ряд работ [4-6], посвященных изучению оптических свойств гидрогенизированных аморфных пленок (Ge-Si):H. Однако, составы с малым содержанием кремния слабо изучены. Настоящая работа посвящена исследованию влияния гидрогенизации на край оптического поглощения аморфных пленок Ge_{0,96}Si_{0,10}:H_x с целью установления закономерности изменения эффективной ширины запрещенной зоны от концентрации водорода в материале. Известно, что аморфные пленки Ge, Si и их твердые растворы без гидрогенизации обладают довольно высокой плотностью энергетических состояний в запрещенной зоне и не представляют интереса, как с научной, так и с практической стороны.

Пленки α -Ge_{0,96}Si_{0,10}:H были получены методом плазмо-химического осаждения (на базе физико-технического института имени А.Ф.Иоффе РАН). Мишеню служили пластинки кристаллического сплава Ge_{0,96}Si_{0,10} диаметром 60-63 мм. Осаджение материала на подложку производили в атмосфере водорода при различных давлениях. На основе проведенных исследований определен оптимальный режим распыления и гидрогенизации материала. При этом температура подложки (NaCl) составляла 420°K, скорость осаждения материала на подложку $v_{oc} \sim 0,3+0,5$ Å/c, расстояние между мишенью и подложкой $1 \sim 25$ см. Нарашивание пленок производилось примерно в течение одного часа. Аморфность пленок Ge_{0,96}Si_{0,10}:H контролировалась электронографическими исследованиями. Толщина пленок α -Ge_{0,96}Si_{0,10}:H_x составляла 5-1,0 мкм и определялась интерференционным методом [7]. Концентрация водорода в пленках вычислялась методом эфузии и с помощью спектров ИК-поглощения [8,9] и составляла от 1,3 до 23,7 ат.-%.

Эксперименты по определению спектров поглощения пленок проводились с помощью спектрофотометра ИКС-

21 в области энергии 0,5+1,65 эВ при вакууме 10^{-3} Торр. Коэффициент оптического поглощения пленок рассчитывался из экспериментально определенных значений коэффициента отражения и пропускания излучения в условиях падения светового пучка близкого к нормали с поверхности образцов. В расчетах использовалась следующая формула [10,11]:

$$T = (1-R)^2 e^{-ad} / (1-R^2 e^{-2ad}) \quad (1)$$

где T - коэффициент пропускания, R - коэффициент отражения, d - толщина пленки и a - коэффициент поглощения. Отметим, что в зависимости от концентрации водорода в пленках величина a в исследованной области спектра, достигает 10^4 см⁻¹.




Рис. 1. Зависимость $(\alpha h\nu)^{1/2}$ от энергии фотона $h\nu$ в аморфных пленках Ge_{0,96}Si_{0,10}:H_x
x (ат.-%)=1,3(1), 5,1(2), 8,7(3), 14,2 (4) и 23,7 (5).

Для определения края оптического поглощения пленок α -Ge_{0,96}Si_{0,10} с различной концентрацией водорода были построены зависимости $(\alpha h\nu)^{1/2}$ от $h\nu$ [12-14]. На рис. 1 представлен типичный ход этих кривых для пяти

пленок с различным содержанием водорода. Как видно для всех образцов в коротковолновой части спектра, полученные данные хорошо укладываются на прямые, которые описываются соотношением $a\hbar\nu = B(\hbar\nu - E_0)^2$. Здесь E_0 - оптическая ширина запрещенной зоны, B - коэффициент пропорциональности, постоянные для каждого образца. Значения B , определенные экстраполяцией представленных зависимостей в длинноволновую часть спектра составляют от 372 до $513 \text{ eV}^{-1}\text{cm}^{-1/2}$. С увеличением концентрации водорода в образцах от 1,3 до 23,7 ат.% края оптического поглощения пленок $\alpha\text{-Ge}_{0.90}\text{Si}_{0.10}$ растут от 0,76 до 1,17 эВ. Как видно из рис.1, при энергиях фотонов ниже значения оптической ширины запрещенной зоны (E_0) имеет место отклонение от линейной зависимости. В этой области спектра поглощение пленок обусловлено возбуждением дефектных состояний, находящихся глубоко в запрещенной зоне.

Рис.2 демонстрирует зависимость оптической ширины запрещенной зоны гидрогенизированных пленок $\alpha\text{-Ge}_{0.90}\text{Si}_{0.10}$ от концентрации водорода. Значение E_0 определялось на основе данных рис.1. Как видно экспериментально определенные значения E_0 достаточно хорошо укладываются на прямую и описываются соотношением

$$E_0 = (0,73 + 0,018C_H) \text{ эВ} \quad (2)$$

где C_H - концентрация водорода в ат.%. Вопросы влияния степени гидрогенизации на край фундаментального поглощения в аморфных пленках кремния были предметом исследований многих авторов (см., например [15,16]). Установлено, что в пленках $\alpha\text{-Si}$, выращенных с использованием технологий, обеспечивающих воспроизводимость физических свойств материала, также наблюдается линейная зависимость между E_0 и концентрацией водорода. В работах [17,15] найденная зависимость описывается

уравнением $E_0 = (1,50 + 0,019C_H) \text{ эВ}$ при концентрации водорода до 30 ат.%.




Рис.2. Зависимость оптической ширины зоны от содержания водорода в образцах $\alpha\text{-Ge}_{0.90}\text{Si}_{0.10}\text{-H}$.

Полученное в настоящей работе соотношение (2) для пленок $\alpha\text{-Ge}_{0.90}\text{Si}_{0.10}\text{-H}$ (до 23,7 ат.%) свидетельствующее о линейной зависимости E_0 от C_H , согласуется с литературными данными по $\alpha\text{-Si:H}$. Такой характер изменения E_0 от C_H в образцах $\alpha\text{-Ge}_{0.90}\text{Si}_{0.10}$ указывает также на возможность получения пленок системы Ge-Si с воспроизводимыми свойствами использованным нами методом плазмо-химического осаждения.

Резюмируя вышеприведенное, можно сделать следующее заключение. В пленках $\alpha\text{-Ge}_{0.90}\text{Si}_{0.10}\text{-H}$, выращенных плазмо-химическим методом, имеет место линейная зависимость оптической ширины запрещенной зоны материала от концентрации водорода как и в $\alpha\text{-Si:H}$ ($x \leq 30$ ат.%).

- [1] G. Nakamura, K. Sato, Y. Yakimoto, K. Shironata, J. Murahashi and K. Fujiwara. Japan J. Appl.Phys., 1981, v. 20, Supplement 20-1, p. 291-296.
- [2] K.W. Mitchell, Y.A. Slujg and Y. Grosvenor. Proc. 18th JEEE Photovoltaic Specialists Conf., Las Vegas (Nevada) October 21 to 25, 1985, New York, 1985, p. 894.
- [3] R. Dutta, P.K. Banerjee and S.S. Mitra. J. Non-Crystall. Solids, 1983, v. 55, p. 149.
- [4] V.D. Nguyen, H.D. Tran and Y. Ley. Japan J. Appl. Phys., 1981, v. 52 (1), p. 338-341.
- [5] R.K. Banerjee, R. Dutta, S.S. Mitra and D.K. Paul. Journal of Non Crystalline Solids, 1982, v. 50, p. 1-11.
- [6] B.A. Mayafarov, M.Ya. Bakirov and V.S. Mamedov. Phys. Stat. Sol., 1991, (a) 123 p. 67.
- [7] A.V. Rekov. Spectrophotometry of thin Film Semiconductors Structures, Moscow, 1975, p. 175 (in Russian).
- [8] Y. Catherine and G. Turban. Thin Solid Films, 1980, v. 70, p. 101-104.
- [9] H. Shanks, C.J. Fang, L.Ley, M. Cardona, F.J. De-
mond and S. Kalbitzer. Phys. Stat. Sol., 1980 (b) 100 p. 43.
- [10] M.H. Brodsky, R.S. Title and G.D. Petit. Phys. Rev., 1970, B1, p. 2632.
M.H. Brodsky and R.J. Gambino. J. Non-Crystalline Solids, 1972, v. 8-10, p. 739.
- [11] J. Tauc, R. Grigorovici and A. Vancu. Phys., Stat. Sol., 1968, 15, p. 627.
- [12] N.H. Brodsky. Thin Solid Films, 1978, v. 50, p. 57.
- [13] S. Oguz, D.A. Anderson, W. Paul, H.J. Stein. Phys. Rev., 1980, B22, p. 88.
- [14] G.A.N. Cannell, J.P. Pawlik. Phys. Rev., 1978, B13, p. 787.
- [15] G.D. Cody, B. Abeles, C.R. Wronski, R.B. Stephens, B. Brooks. Sol. Cells, 1980, v. 2, p. 227.
- [16] C.C. Tsai, M. Fritzsche. Sol. Energy Mat., 1979, v. 1, p. 11.
- [17] J.D. Joannopoulos and G. Lucovsky. The Physics of Hydrogenated Amorphous Silicon II, Electronic and Vibrational Properties, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York Tokyo, 1984, p. 447.

B.A. Najafov, S.M. Najafov

α -Ge_{0,98}Si_{0,02}:H_x ТӘВӘQӘSİNİN OPTİK UDULMA SƏRHƏDDİ

Eksperimental tədqiqat əsasında plazma-kimyəvi metodla hazırlanmış α -Ge_{0,98}Si_{0,02}:H_x ($x=1,3+23,7$ at.%) optik udulma serhəddi materialın qadağan olunmuş zonasının (E_c) hidrogenin konsentrasiyasından asılılığı öyrənilmişdir. Hidrogenin konsentrasiyasının göstərilən intervalında materialın E_c kəmiyyəti x -dan xətti asildir və $E_c=(0,73+0,018 x)$ eV münasibətlə müəyyən olunur.

B.A. Najafov, S.M. Najafov

OPTICAL ABSORPTION EDGE IN α -Ge_{0,98}Si_{0,02}:H_x FILMS

Based on the experimental studies of the optical absorption edge α -Ge_{0,98}Si_{0,02}:H_x ($x=1,3+23,7$ at.%) in films grown by the plasma-chemical method, the dependence of optical band gap of material (E_c) on hydrogen concentration has been determined. It has been found that in the given hydrogen concentration region the E_c value depends linearly on x and is described by the relationship $E_c=(0,73+0,018 x)$ eV.

Даты поступления: 05.05.97

Редактор: Б.Г. Тагиев